

## COCINA


# Londres

**Tamaño: 20x30cm / 7.87" x 11.61"**


Interior

Acabado brillante

Revestimiento



Londres 1 Beige



Londres Beige

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ENSAYO                       | RESULTADO              | NORMA              |
|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Resistencia a la flexión     | 188 Kg/cm <sup>2</sup> | UNE-EN ISO 10545-4 |
| Resistencia de abrasión      | PEI 4                  | UNE-EN ISO 10545-7 |
| Largo                        | 298.00 mm +/- 0.5%     | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Ancho                        | 202.50 mm +/- 0.5%     | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Ortogonalidad (+/- 0.5%)     | Cumple                 | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Curvatura central (+/- 0.5%) | Cumple                 | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Curvatura lateral (+/- 0.5%) | Cumple                 | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Deformación (+/- 0.5%)       | Cumple                 | UNE-EN ISO 10545-2 |

## INFORMACIÓN DE TARIMAS

| FORMATO   | PIEZAS/CAJA | CAJAS/PALLETE |
|-----------|-------------|---------------|
| 20x29.5cm | 24          | 80            |

| M <sup>2</sup> /CAJA | M <sup>2</sup> /PALLET | KG/CAJA | KG/PALLET |
|----------------------|------------------------|---------|-----------|
| 1.416                | 113.28                 | 19.0    | 1,535     |


**LONDRES BEIGE**

Los productos de HISPACENSA cumplen con la Norma Internacional para baldosas cerámicas ISO 13006:2018. Los ensayos superados para este fin se detallan a continuación:

**PROPIEDADES QUÍMICAS**

| ENSAYO                                                                                                    | RESULTADO                        | NORMA               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Determinación de resistencia al cuarteo de baldosas cerámicas.                                            | No se observa defecto de cuarteo | UNE-EN-ISO 10545-11 |
| Absorción de agua, impregnación por ebullición.                                                           | 12.00%                           | UNE-EN-ISO 10545-3  |
| Resistencia a concentraciones débiles de ácidos (HCl, 3%)                                                 | Clase GLA                        | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones fuertes de ácidos (HCl, 18%)                                                | Clase GHA                        | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones débiles de bases (KOH, 30 g/L)                                              | Clase GLA                        | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones fuertes de bases (KOH, 100 g/L)                                             | Clase GHA                        | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a productos de limpieza doméstica y aditivos de agua de piscina (NH <sub>4</sub> Cl, 100 g/L) | Clase GA                         | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a las manchas                                                                                 |                                  |                     |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> en aceite ligero 40% (m/m)                                                 | Clase 5                          | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Yodo (Sol. Alcohólica 13 g/L)                                                                             | Clase 5                          | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Aceite de Oliva                                                                                           | Clase 5                          | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Dureza al Rayado de la superficie según MOHS                                                              | 3                                | UNE-EN 101          |

**Condiciones de Garantía:**

No se reciben reclamos por mal uso o manejo inadecuado del producto. Antes de colocar este producto verificar calidad, tono y calibre. No se aceptan reclamos después de instalado. En caso de reclamo, es necesario presentar el empaque del producto. **Se recomienda instalar con una separación mínima de 5 mm.**