


## PAVIMENTO

# Avilés

**Tamaño:** 45x45cm / 17.7"x17.7"

 Piso  
 Acabado Brillante  
 Interior


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ENSAYO                      | RESULTADO                 | NORMA              |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Resistencia a la flexión    | 240.00 Kg/cm <sup>2</sup> | UNE-EN ISO 10545-4 |
| Resistencia de abrasión     | PEI 3                     | UNE-EN ISO 10545-7 |
| Largo                       | 450.1 mm +/- 0.5%         | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Ancho                       | 450.1 mm +/- 0.5%         | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Ortogonalidad (+/-0.5%)     | Cumple                    | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Curvatura central (+/-0.5%) | Cumple                    | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Curvatura lateral (+/-0.5%) | Cumple                    | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Deformación (+/-0.5%)       | Cumple                    | UNE-EN ISO 10545-2 |

## INFORMACIÓN DE TARIMAS

| FORMATO                  | PIEZAS/CAJA            | CAJAS/PALLET |                      |
|--------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 45 x 45 cm/17.7" x 17.7" | 7                      | 64           |                      |
| M <sup>2</sup> /CAJA     | M <sup>2</sup> /PALLET | KG/CAJA      | Peso bruto KG/PALLET |
| 1.42                     | 90.88                  | 21.8         | 1410                 |



## Avilés

Los productos de HISPACENSA cumplen con la Norma Internacional para baldosas cerámicas ISO 13006:2018.

Los ensayos superados para este fin se detallan a continuación:

| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                                      |                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ENSAYO                                                                                                    | RESULTADO                        | NORMA               |
| Determinación de resistencia al cuarteo de baldosas cerámicas.                                            | No se observa defecto de cuarteo | UNE-EN-ISO 10545-11 |
| Absorción de agua, impregnación por ebullición.                                                           | 9.0%                             | UNE-EN-ISO 10545-3  |
| Resistencia a concentraciones débiles de ácidos (HCl, 3%)                                                 | Clase GLA                        | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones fuertes de ácidos (HCl, 18%)                                                | Clase GHA                        | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones débiles de bases (KOH, 30 g/L)                                              | Clase GLA                        | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones fuertes de bases (KOH, 100 g/L)                                             | Clase GHA                        | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a productos de limpieza doméstica y aditivos de agua de piscina (NH <sub>4</sub> Cl, 100 g/L) | Clase GA                         | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a las manchas                                                                                 |                                  |                     |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> en aceite ligero 40% (m/m)                                                 | Clase 5                          | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Yodo (Sol. Alcohólica 13 g/L)                                                                             | Clase 5                          | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Aceite de Oliva                                                                                           | Clase 5                          | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Dureza al Rayado de la superficie según MOHS                                                              | 5                                | UNE-EN 101          |

### Condiciones de Garantía:

No se reciben reclamos por mal uso o manejo inadecuado del producto. Antes de colocar este producto verificar calidad, tono y calibre. No se aceptan reclamos después de instalado. En caso de reclamo, es necesario presentar el empaque del producto.

**Se recomienda instalar con una separación mínima de 5 mm**